

Kanniston koulu

12.8.2013

KOSTEUSMITTAUS NÄYTEPALAMENETELMÄLLÄ

Tilaaja: Martti Eerikäinen
 Projektinumero: KOS 2920/ Uudisrakennus

Lattiarakenteen kosteusmittaukset

NÄYTEPALAMITTAUSTULOKSET					7.8.2013			
Mittapiste	Syvyys/ rakenne	Koeputki 1			Koeputki 2			keskiarvo RH (%)
		anturinro.	t (°C)	RH (%)	anturinro.	t (°C)	RH (%)	
MP1	<i>ilma</i>	36	25,1	52,2				
ATK luokka 2.068	pinta	26	*	59,8	142	*	60,2	60
	3,0 cm	27	*	80,5	13	*	82,0	81
	6,0 cm	28	*	85,7	34	*	85,8	86
MP1	<i>ilma</i>	36	24,2	50,9				
luokka 2.087	pinta	32	*	58,3	33	*	60,9	60
	3,0 cm	1	*	79,5	179	*	80,4	80
	6,0 cm	30	*	86,6	4	*	85,1	86

* näytepalojen lukemienottolämpötila 8.8.2013 klo. 8.30 oli 22,7 °C.



Petri

Puhakka / Espoo 12.8.2013